

SELLADOR OXISEALER

FICHA TÉCNICA

**CIMENTART®
MICROCEMENT**

Sellador y estabilizador para el sistema Oxido CimentArt

Gran adherencia sobre cualquier soporte poroso

Realza el acabado estético del óxido y ayuda a la posterior aplicación del barniz Hard CimentArt

Interior y exterior



INNOVATIVE SME

Valid until Jul 21st 2025



Compromiso con el medio ambiente

CimentArt Microcement S.L.
Teléf: +34 965 654 637

C/ Dr. Pedro Herrero, nº 5 - CP: 03550
www.grupocimentart.com

San Juan de Alicante (Alicante)
info@grupocimentart.com



SELLADOR OXISEALER CIMENTART - DATOS Y FICHA TÉCNICA

El **Sellador OXISEALER CIMENTART** es un revestimiento listo al uso formulado a base de resinas acrílicas y aditivos hidrófugos en base acuosa, adecuado para la consolidación y el sellado de revestimientos del **Sistema OXIDE CIMENTART**.

Sus principales características son:

- Neutraliza el proceso de oxidación del **ACTIVITY CIMENTART**.
- Realza el acabado estético donde es aplicado y los marmoleados efectos oxido del Microcemento.
- Sella la absorción de los soportes.
- Facilita la aplicación posterior del barniz de **Poliuretano bi-componente HARD CIMENTART** consiguiendo un mayor rendimiento de este producto y haciendo que no se noten marcas del rodillo.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Co-polímero acrílico
Aspecto	Líquido
Color	Blanquecino, transparente cuando seca
Densidad	1,10 Kg/Lts ± 2%.
Contenido en sólidos	25% ± 2%.
Punto de inflamación	No inflamable
Base	Agua
Transportes	Material considerado no peligroso
Almacenaje	Material considerado no peligroso
Cloruros	Exento
Disolventes	Exento
Epoxídicos	Exento
Punto de infamación	No inflamable
Transportes	Material considerado no peligroso
Almacenaje	Material considerado no peligroso

INSTRUCCIONES DE USO

Una vez terminada completamente la aplicación del **Microcemento Fino o Icem CIMENTART** y estos han sido lijados y aspirados, aplicará las capas de **ACTIVITY CIMENTART**. Una vez completamente secas, comenzará a aplicar el sellador **OXISEALER CIMENTART**.



SELLADOR OXISEALER CIMENTART - DATOS Y FICHA TÉCNICA

Aplicar directamente con rodillo de pelo corto, brocha o pistola airless, una capa estirada, sin dejar charcos o excesos. Permite peinar la superficie tratada.

Se aplicará sobre una superficie limpia, seca y libre de polvo. El producto se suministra listo al uso, no se aconseja su disolución. La limpieza de la herramienta utilizada se realiza con agua.

Una vez seca la aplicación de **OXISEALER CIMENTART** (entre 3 a 6 horas) terminar la aplicación con dos capas de **Poliuretano bi-componente HARD CIMENTART**.

CONSUMO

Con 1 litro de **OXISEALER CIMENTART** se puede aplicar aproximadamente de 7 a 10 m² de superficie, dependiendo de la porosidad del soporte.

PRESENTACIÓN

- Envases de ½ kg, 1 Kg, 5 Kgs y 25 Kgs.
- IBC de 1000 kgs.

ALMACENAMIENTO

12 meses, en lugar seco y protegido de la intemperie en su envase original herméticamente cerrado.

CIMENTART MICROCEMENT SL. Nuestros sistemas están basados en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que nuestros productos se encuentran fabricados, envasados y etiquetados bajo las directrices de la normativa ISO 9001:2008.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario final debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va a ser utilizado, debiendo realizar una prueba previa en cada caso que sea necesario.

Fecha de revisión: 04-07-23.

La presente edición de esta ficha técnica anula las anteriores.

