

Métodos de trabajo

Microcemento METALLIC CimentArt

Herramienta necesaria para la aplicación

- Cinta protectora
- Tijeras o cutter
- Lijadora
- Papel de lija de grosor 40
- Papel de lija de grosor 150 – 200
- Espátula
- Llama de acero
- Llama de plástico CimentArt
- Rodillo de microfibras
- Bandeja para pintura
- Batidora eléctrica
- Aspiradora
- Vaso de medidas o báscula digital

Productos CimentArt necesarios

- Puente de unión CimentArt
- Malla de fibra de vidrio CimentArt
- Resina de mezcla CimentArt
- Microcemento Base CimentArt
- Microcemento Fino CimentArt
- Sellador CimentArt
- Barniz de Poliuretano bi-componente CimentArt (Componente A y Componente B)

Antes de comenzar

Verifique el soporte donde será aplicado y asegúrese de que la superficie está:

- Recta
- Firme y sin movimiento
- Seca y sin humedad
- Limpia
- Libre de polvo, grasas, etc.

La aplicación paso a paso

1. Colocar cinta protectora donde sea necesario

- Para una aplicación en paredes completamente lisas, realice solo los pasos 2, 4, 5 y 6.
- En el caso de una aplicación en suelos o en paredes en mal estado o con juntas de azulejos, realice TODOS los pasos.

2. Extender la malla de fibra de vidrio CimentArt sobre la superficie



Grupo CimentArt

Avenida Carrer La Mar Nº 12 · 03560

El Campello · Alicante · SPAIN

(+34) 965 654 637 · info@grupocimentart.com

www.grupocimentart.com



3. Aplicar una capa de puente de unión cimentart con rodillo sobre la malla de fibra de vidrio, ejerciendo alguna presión para que quede pegada al soporte



- Lavar el rodillo y la bandeja con agua

4. Microcemento base CimentArt

- Agitar enérgicamente la Resina de Mezcla CimentArt.
- Mezcla para suelos: 2,5 partes de polvo de Microcemento por una parte de Resina de Mezcla CimentArt.
- Mezcla para paredes: 3 partes de polvo de Microcemento por 1 parte de Resina de Mezcla CimentArt.
- El rendimiento es de 1 kg/m² para capa de 1 mm, siendo necesario aplicar siempre 2 capas. Por tanto necesitará 2 kg de Microcemento Base para hacer 1 m².
- Mezclar bien con una batidora eléctrica hasta que no queden grumos.



Aplicación de la primera capa de Microcemento Base:

- Con la llana de acero, utilizando un ángulo de 45° dando un grosor máximo de 1 mm (el grosor lo da el grano de la mezcla y ejerciendo alguna presión al aplicar).
- Terminar la primera capa dejándola lo más homogénea posible y sin irregularidades.




- Quitar la cinta protectora antes que el Microcemento se endurezca



Dejar secar completamente la primera capa de Microcemento Base:

- El tiempo de secado es relativo dependiendo de la humedad, temperatura, ventilación, etc.
- Quitar con la espátula o con la lija de grano 40 cualquier irregularidad que haya podido quedar en la aplicación de la primera capa de Microcemento Base.
- Quitar el polvo creado por el lijado. También puede pasarle un paño húmedo.



Grupo CimentArt

Avenida Carrer La Mar Nº 12 · 03560

El Campello · Alicante · SPAIN

(+34) 965 654 637 · info@grupocimentart.com

www.grupocimentart.com



Colocar la cinta protectora donde sea necesario.



Aplicar la segunda capa de Microcemento Base:

- Con la llana de acero, utilizando un ángulo de 45° y aplicando un grosor máximo de 1 mm (el grosor lo da el grano de la mezcla y ejerciendo alguna presión al aplicar).
- Terminar esta segunda capa dejándola lo más homogénea posible y sin irregularidades.
- Tip: para finalizar la segunda capa, se puede rociar con agua ligeramente con un spray difusor y pasar la llana suavemente para corregir cualquier irregularidad.



Quitar la cinta protectora antes de que el Microcemento endurezca y dejar secar completamente la segunda capa de Microcemento Base.

- El tiempo de secado es relativo dependiendo de la humedad, temperatura, ventilación, etc.



- Lijar muy bien con hoja de lija de grano 40, la segunda capa de Microcemento Base corrigiendo cualquier irregularidad., hasta que quede una superficie completamente lisa.
- Retirar el polvo del lijado aspirándolo. También puede pasarle un paño húmedo.
- Colocar la cinta protectora donde sea necesario.




5. Microcemento fino CimentArt

- Mezclar 750 gramos de Microcemento Fino con medio litro de Resina de Mezcla CimentArt.
- El rendimiento de este Microcemento es de aproximadamente 250 gramos / m² aplicando el producto con una capa de 0,1 mm. Es necesario aplicar 2 capas y necesitará para hacer 1 m² en total entre 400 a 500 gramos.
- Mezclar bien con la batidora eléctrica hasta que no queden grumos. Y deje reposar durante 5 a 10 minutos (en invierno) en verano no es necesario).
- No mezcle mucha cantidad de este producto, ya que endurece más rápido que el Microcemento Base.

Grupo CimentArt

Avenida Carrer La Mar N° 12 · 03560
El Campello · Alicante · SPAIN
(+34) 965 654 637 · info@grupocimentart.com
www.grupocimentart.com





Aplicación de la primera capa de Microcemento Fino:

- Use nuestra llana especial para Microcemento Fino, y realice la aplicación con movimientos cortos y circulares, utilizando un ángulo de 45° aplicando un grosor máximo de 0.1 mm (el grosor lo da el grano de la mezcla ejerciendo cierta presión con la llana).
- Terminar la primera capa dejándola lo más homogénea posible y sin irregularidades.
- Quitar la cinta protectora. Dejar secar completamente la primera capa de Microcemento Fino.
- El tiempo de secado es relativo dependiendo de la humedad, temperatura, ventilación, etc.



- Lijar con hoja de lija fina (grano 150) la primera capa de Microcemento Fino corrigiendo cualquier irregularidad.
- Quitar el polvo creado por el lijado con la ayuda de un aspirador.
- Tip: antes de aplicar la segunda capa en ambientes muy calurosos, se puede pulverizar la superficie ligeramente con un pulverizador con agua. esto le ayudará en la aplicación.



Colocar la cinta protectora donde sea necesario.

Aplicar una segunda capa de Microcemento Fino siguiendo el mismo procedimiento de la primera capa.

- Con la llana para Fino, en movimientos cortos y circulares, utilizando un ángulo de 45° aplicando un grosor máximo de 0.1 mm (el grosor lo da el grano de la mezcla ejerciendo cierta presión con la llana).
- Terminar la segunda capa dejándola lo más homogénea posible y sin irregularidades.
- Quitar la cinta protectora y dejar secar completamente la segunda capa de Microcemento Fino.
- El tiempo de secado es relativo dependiendo de la humedad, temperatura, ventilación, etc.
- Tip: para que no se note ningún tipo de junta, la última capa de Microcemento Fino CimentArt debe ser aplicada de una forma continua y sin paradas.



- Lijar con hoja de lija fina (grano 150 a 200) la segunda capa de Microcemento Fino corrigiendo cualquier irregularidad.

Grupo CimentArt

Avenida Carrer La Mar Nº 12 · 03560

El Campello · Alicante · SPAIN

(+34) 965 654 637 · info@grupocimentart.com

www.grupocimentart.com



- Quitar el polvo creado por el lijado con la ayuda de un aspirador, nunca use un paño húmedo en esta fase.



6. Sellador METALLIC CimentArt

- Coloque la cinta protectora donde sea necesario



Abrir el envase del Sellador METALLIC CimentArt y remover bien con una espátula hasta su completa homogenización.

Verter en una bandeja el Sellador METALLIC CimentArt y aplicar una capa uniforme, con rodillo de pelo corto o rodillo de microfibra.

- El rendimiento del Sellador CimentArt es de 50 gr /m2 por cada capa, recomendando mínimo dar 2 capas.



La aplicación del Sellador METALLIC CimentArt siempre será realizada sobre el Microcemento Fino CimentArt con llana de acero o esponja.

- Aplicar de 2 a 3 capas según se necesite con un espesor máximo de 0,1 mm cada capa (menor al grosor de un folio) hasta obtener el acabado continuo deseado.



- El espesor de 0,1 mm se consigue aplicando el Sellador METALLIC CIMENTART con la llana de acero inclinada a 45°. Es importante no dejar una capa más gruesa de 0,1 mm para obtener un acabado perfecto y completamente liso.



- Ya sea que la aplicación es realizada con llana de acero o esponja, la aplicación de todas las capas debe de ser realizadas con movimientos cortos y semicirculares.

Grupo CimentArt

Avenida Carrer La Mar Nº 12 · 03560

El Campello · Alicante · SPAIN

(+34) 965 654 637 · info@grupocimentart.com

www.grupocimentart.com



- Cada capa aplicada debe de quedar uniforme y lisa. Si es necesario puede lijarse superficialmente la primera capa aplicada de Sellador METALLIC CimentArt con grano 150 y limpiar bien el polvo antes de proceder a la aplicación de la siguiente capa.
- La última y definitiva capa aplicada de Sellador METALLIC CimentArt debe quedar completamente lisa y nunca se lija.
- Lavar el rodillo y la bandeja con agua.

Dejar secar el Sellador METALLIC CIMENTART completamente.

- El tiempo de secado es relativo dependiendo de la humedad, temperatura, ventilación, etc. Suele secar de forma bastante rápida.

7. Barniz brillo de poliuretano bi-componente CimentArt

El Sellador Metallic CimentArt es un producto impermeable. En paredes interiores que no tengan NINGÚN contacto con el agua, no es necesario aplicar el Barniz de Poliuretano CimentArt.

Para la terminación definitiva en fachadas, suelos, duchas y/o zonas que puedan tener contacto con el agua, aplicar el Poliuretano bi-componente BRILLO CimentArt.

Preparación:

- Mezclar 5 partes del Componente A del Barniz BRILLO de Poliuretano CimentArt Base agua con 1 parte de Componente B.
- Para hacer 1 kilo de Barniz con los 2 componentes necesitará 840 gr de Componente A y 160 gr de Componente B.
- El rendimiento aproximado es de 50 gr / 1 m², aplicando una capa fina de 0,1 mm. Siempre es necesario aplicar 2 capas. Para hacer 10 m² terminados con sus 2 capas necesitará aproximadamente 1 kg de la mezcla.



- Aplicar con rodillo de microfibra o pistola una primera capa de Barniz de 0,1 mm de espesor (peinando bien la superficie en el caso de aplicación con un rodillo) y dejar secar al menos doce horas.
- Aplicar con rodillo de microfibra o pistola una segunda capa exactamente igual que la primera capa.
- Puede aplicar una tercera capa extra para mayor protección, sobre todo en zonas que tengan contacto directo con el agua, como duchas, terrazas exteriores, etc.
- No olvide lavar el rodillo y la bandeja con agua o disolvente, dependiendo del tipo de Barniz utilizado.

Grupo CimentArt

Avenida Carrer La Mar Nº 12 · 03560

El Campello · Alicante · SPAIN

(+34) 965 654 637 · info@grupocimentart.com

www.grupocimentart.com



Importante

- Es muy importante agitar enérgicamente la Resina de Mezcla antes de mezclarla con el polvo de Microcemento. Si no lo hace, podrán aparecer manchas de colores en la aplicación
- Puede aplicar el Microcemento tradicional en cualquier superficie con excepción de piscinas, estacionamientos y fábricas con tráfico de maquinaria pesada
- Nunca aplique el Microcemento Base en capas con un espesor superior a 1 mm.
- Nunca aplique el Microcemento Fino en capas de espesor superior a 0.1 mm.
- Si al mezclar la Resina con el Microcemento en polvo, la mezcla queda demasiado líquida, dejar reposar unos minutos hasta que adquiera la consistencia deseada. Esto puede ocurrir más frecuentemente con temperaturas bajas en invierno y/o con Resinas de color muy intenso.
- Respete la proporción de mezcla de Resina y polvo de Microcemento. De no ser así, el color final puede variar. Esto es especialmente importante en las dos últimas capas de Microcemento Fino
- Es necesario tener una buena iluminación, natural o artificial, donde vaya a aplicar el sistema de Microcemento METALLIC CimentArt
- Aplique el Barniz de Poliuretano CimentArt siempre en capas finas de 0,1 mm.
- Asegúrese de cubrir toda la superficie de Microcemento perfectamente con el Barniz de Poliuretano
- El Microcemento tradicional CimentArt puede utilizarse sin problemas en duchas y lugares que reciben una gran cantidad de agua. No obstante, para este tipo de superficies se recomienda la aplicación de la gama AQUA, listo al uso y 100% impermeable en todas sus capas

Para asesoría técnica nos puedes escribir a: info@grupocimentart.com

Grupo CimentArt

Avenida Carrer La Mar Nº 12 · 03560

El Campello · Alicante · SPAIN

(+34) 965 654 637 · info@grupocimentart.com

www.grupocimentart.com

